

# OTTOPUR

## OP 930



### Fisa tehnica

#### Spumă adaptor PU monocomponent

Pentru aplicare în interior și exterior

#### Caracteristici:

- **Foarte bună izolare fonică și termică**
- **58 dB izolare fonică conform EN ISO 717-1**
- **Valoarea izolației 0,035 W/mK conform DIN 52612**
- Randamentul spumei aprox. 22/32 l la cutie de 500/750 ml
- Poate fi tăiat după cca. 30 minute
- Poate fi încărcat după aprox. 3-5 ore

#### Domenii de aplicare:

- Montarea și izolarea tocurilor de ferestre și uși din lemn, oțel sau plastic în zidărie
- Montarea și izolarea pereților despărțitori interiori, glafuri etc.
- Umplerea cavitațiilor de toate tipurile
- Îmbinarea puțurilor și inelelor de puț în cămine de canalizare și stații de epurare a apelor uzate menajere
- Pentru lipirea panourilor din spumă rigidă de polistiren ca izolație perimetrală conform DIN 4108-2

#### Standarde și teste:

- Certificat general de inspecție a clădirii: material de construcție normal inflamabil (clasa E conform DIN EN 13501-1)
- EMICODE® EC 1 Plus - emisie foarte scăzută
- Clasa franceză de emisii de COV A+

#### Informații importante:

**Vă rugăm să rețineți:** Can este sub presiune. Protejați de radiațiile UV și de temperaturi peste +50 °C. Umpleți cavitațiile doar parțial, deoarece volumul crește în timpul întăririi. Resturile de produse proaspete pot fi îndepărtate cu OTTOPUR Cleaner sau șervețele de curățare OTTO. În cazul contactului cu pielea, se spală cu apă și săpun și se clătește bine. Pentru a asigura impermeabilitatea la apă la utilizarea ca spumă de puț, spuma PU întărită nu poate fi tăiată. Spuma PU trebuie protejată împotriva expunerii la UV prin acoperire, etanșare cu materiale de etanșare (de exemplu silicon, poliuretan sau hibridi) sau acoperire. Pentru lipirea izolației perimetrare, aplicați fire verticale de spumă de jos în sus la intervale de 20-30 cm. Apăsăți ușor plăcile de izolare pe perete în aproximativ 8 minute (la 20 °C). O doză de 500 ml este suficientă pentru a lipi aproximativ 10 m<sup>2</sup> de plăci izolatoare. O doză de 750 ml este suficientă pentru a lipi aproximativ 14 m<sup>2</sup> de plăci izolatoare. EMICODE® este o marcă înregistrată a GEV e. V. (Düsseldorf, Germania)

#### Proprietăți tehnice:

Randamentul spumei 500 ml (FEICA TM1003) [l]	~ 22
Randament de spumă pentru îmbinări 500 ml (FEICA TM 1002) [lm]	~ 15
Randamentul spumei 750 ml (FEICA TM1003) [l]	~ 32
Randament de spumă pentru îmbinări 750 ml (FEICA TM 1002) [lm]	~ 22
Temperatura cutiei de la/la [°C]	+ 5 / + 30
Temperatura mediului [°C]	+ 5 / + 35
Temperatura substratului [°C]	+ 5 / + 35
Timp fără lipire (FEICA TM 1014) [min]	~ 9
Cutabilitatea (FEICA TM 1005) [min]	~ 30 - 60

Încărcabil, în funcție de grosimea stratului [ore]	~ 3 - 5
Densitate în stare brută (FEICA TM 1019) [kg/m <sup>3</sup> ]	~ 40
Izolație fonică [dB]	~ 58
Conductivitate termică conform DIN 52 612 [W/mK]	~ 0,035
Tensiune la compresiune la 10 % compresiune (FEICA TM 1011) [kPa]	~ 37
Rezistența la tracțiune (FEICA TM 1018) [kPa]	~ 78
Expansiune la tracțiune (FEICA TM 1018) [%]	~ 23
Stabilitate la forfecare (FEICA TM 1012) [kPa]	~ 43
Stabilitate dimensională (FEICA TM 1004) [%]	< - 5
Post-expansiune (FEICA TM 1010) [%]	~ 130
Procentul structurii celulare cu celule închise %	~ 70
Absorbția de apă conform EN 1609 [kg/m <sup>2</sup> ]	~ 0,2
Rezistență la temperatură de la/la [°C]	- 40 / + 90
Perioada de valabilitate la 23 °C/50 % RH [luni]	12 (1)
Culoare	gălbui

1) de la data fabricației, păstrați cutiile nedeschise în poziție verticală

Aceste date nu sunt potrivite pentru eliberarea specificațiilor. Vă rugăm să contactați OTTO-CHEMIE înainte de a emite specificațiile.

#### Informații despre aplicație:

1. Substraturile și materialele de construcție trebuie curățate și umezite bine.
  2. Protejați componentele de deformare utilizând un bretele.
  3. Agitați bine recipientul (de cel puțin 20 de ori). Scoateți capacul cutiei.
  4. Înșurubați furtunul de prelungire și adaptorul unghiular pe supapa de basculare.
  5. Materialul curge afară prin utilizarea unei presiuni laterale sau verticale pe supapă. Pentru aplicare, țineți recipientul de aerosoli cu susul în jos.
  6. Repetați pentru a agita recipientul dacă întreruperile durează mai mult de 5 minute.
  7. Dacă recipientul nu este folosit, scoateți complet adaptorul și curățați cu acetonă sau cu detergent OTTOPUR.
  8. Lăsați spuma să se întărească în supapă și îndepărtați-o cu un șurub de lemn după aceea.
- Datorită numeroaselor influențe posibile în timpul și după aplicare, clientul trebuie întotdeauna să efectueze mai întâi teste.

Vă rugăm să respectați termenul de valabilitate recomandat, care este imprimat pe ambalaj.

#### Ambalare:

	Cutie de aerosoli de 500 ml	Cutie de aerosoli de 750 ml
-	OP930-83	OP930-85
Unitate de ambalare	12	12
Bucăți pe palet	672	504

#### Măsuri de siguranță:

Vă rugăm să respectați fișa cu date de securitate a materialului.

#### Eliminare:

Informații despre eliminare: Vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate a materialului.

#### Informații despre garanție:

Toate informațiile din această publicație se bazează pe cunoștințele și experiența noastră tehnică actuală. Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare și aplicare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, vă sugerăm să testați produsul înainte de utilizarea finală. Informațiile furnizate în această fișă tehnică și explicațiile OTTO-CHEMIE în legătură cu această fișă tehnică (de exemplu, descrierea service-ului, trimiterea la reglementările DIN etc.) nu trebuie privite ca o garanție. Garanțiile necesită o declarație scrisă separată a OTTO-CHEMIE pentru a dovedi valabilitatea lor. Caracteristicile menționate în această fișă de date definesc caracteristicile articolului în linii mari și concludente. Sugestiile de utilizare nu trebuie luate ca o confirmare a caracterului adecvat pentru utilizarea recomandată. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul, ajustându-l în funcție de progresul tehnic și noile evoluții. Vă stăm la dispoziție atât pentru întrebări, cât și pentru probleme specifice de aplicare. Dacă este necesar o aprobare guvernamentală sau o autorizație pentru aplicarea produselor noastre, utilizatorul este responsabil pentru obținerea acestora. Recomandările noastre nu scutesc utilizatorul de obligația de a lua în considerare posibilitatea încălcării drepturilor terților și, dacă este necesar, de a o soluționa. Pentru restul se aplică termenii și condițiile noastre generale, în special în ceea ce privește o posibilă răspundere pentru defecte. Puteți găsi termenii și condițiile noastre generale pe pagina noastră de start: <http://www.otto-chemie.de/en/terms-and-conditions> Dacă este necesară o aprobare guvernamentală sau o autorizație pentru aplicarea produselor noastre, utilizatorul este responsabil pentru obținerea acestora. Recomandările noastre nu scutesc utilizatorul de obligația de a lua în considerare posibilitatea încălcării drepturilor terților și, dacă este necesar, de a o soluționa. Pentru restul se aplică termenii și condițiile noastre generale pe pagina noastră de start: <http://www.otto-chemie.de/en/terms-and-conditions> Dacă este necesară o aprobare guvernamentală sau o autorizație pentru aplicarea produselor noastre, utilizatorul este responsabil pentru obținerea acestora. Recomandările noastre nu scutesc utilizatorul de obligația de a lua în considerare posibilitatea încălcării drepturilor terților și, dacă este necesar, de a o soluționa. Pentru restul se aplică termenii și condițiile noastre generale, în special în ceea ce privește o posibilă răspundere pentru defecte. Puteți găsi termenii și condițiile noastre generale pe pagina noastră de start: <http://www.otto-chemie.de/en/terms-and-conditions> Pentru restul se aplică termenii și condițiile noastre generale, în special în ceea ce privește o posibilă răspundere pentru defecte. Puteți găsi termenii și condițiile noastre generale pe pagina noastră de start: <http://www.otto-chemie.de/en/terms-and-conditions> Pentru restul se aplică termenii și condițiile noastre generale, în special în ceea ce privește o posibilă răspundere pentru defecte. Puteți găsi termenii și condițiile noastre generale pe pagina noastră de start: <http://www.otto-chemie.de/en/terms-and-conditions>